

# 硬楓木 (邊材)

*Acer saccharum*



**Hard Maple** (regular)



優等/挑選級

**FAS - Select**



普通一級

**#1 Common**



普通二級

**#2 Common**



# 硬楓木 | **Hard Maple** | *Acer saccharum*

顏色	邊材呈象牙色，略顯淡紅棕色。
結構	紋理細膩，均勻統一，易刨光。
用途	豪華家具，地板，高級木器，運動器具，裝飾綫條，精細木工制品，室內裝飾等。

		硬楓木	紅楓	黃樺木	白樺	紅橡木	白橡	白蠟木	樺木	椴木	美洲山楊	櫻桃木	胡桃木
		Hard Maple	Soft Maple	Yellow Birch	White Birch	Red Oak	White Oak	White Ash	Beech	Basswood	Aspen	Cherry	Walnut
物理性能	正常密度	0.659	0.545	0.608	0.571	0.612	0.676	0.613	0.667	0.417	0.408	0.551	0.594
	比重 (kg/m <sup>3</sup> )	740	610	670	640	690	750	690	750	460	450	610	660
	硬度	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	2140	4630	5910
	彎曲抗力 (MPa)	115	97.6	106	94.8	98.7	121	108	116	60.8	67.6	87.1	103
	伸縮性參數 (MPa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	11200	11900	13100
加工性能	可加工性	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★★	★★
	穩定性	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★★★★
	粘合性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★
	磨光性	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★
	耐釘力	★★	★	★★	★★	★★★★★	★	★★	★	★	★	★	★
	可漆性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★	★★	★★
	着色性	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★

極好:★★★★★ 很好:★★★ 好:★★ 一般:★

可 提 供 主 要 規 格			
	優等/挑選級	普通一級	普通二級
寬度 (可變)	4" (100 mm) 或以上	3" (76,2 mm) 或以上	3" (76,2 mm) 或以上
長度 (可變)	6' (1,83 m) 或以上	4' (1,22 m) 或以上	4' (1,22 m) 或以上
厚度	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

照片上的木板長度為8英尺(即2.44米)。

## Quebec Wood Export Bureau



**China 中國**  
 Canada Wood Shanghai Office  
 425, Hong Feng Road  
 Pudong new Area  
 Shanghai 201206, CHINA  
 ☎ 86 (21) 5030-1126  
 ☎ 86 (21) 5030-2916/3241  
**Robin Lu, 經理**  
 wood@canadawoodchina.com

979, avenue de Bourgogne  
 Bureau 540  
 Sainte-Foy (Québec)  
 Canada G1W 2L4  
 ☎ (418) 650-6385  
 ☎ (418) 650-9011  
 info@quebecwoodexport.com  
 www.quebecwoodexport.com